

**Czas żelowania wg informacji producenta na opakowaniach ( temperatura masy )**

rodzaj masy	-15°C/-10°C	-9°C/-5°C	-5(-4)°C/0°C	0(1)°C/5°C	5(6)°C/10°C	10(11)°C/20°C	20°C/30°C	30°C/40°C	zakres temperatur montażu wg aprobaty
FIS VW			5 min	5 min	3 min	1 min			-5°C/20°C
FIS V				13 min	9 min	5 min	4 min	2 min	-5°C/40°C
FIS VS					20 min	10 min	6 min	4 min	0°C/40°C
FIS SB	60 min	30 min	20 min	13 min	9 min	5 min	4 min	2 min	-15°C/40°C
FIS EM					120 min	30 min	10 min	7 min	5°C/40°C
FIS VT				13 min	9 min	5 min	4 min	2 min	-5°C/40°C

**Czas utwardzania wg informacji producenta na opakowaniach ( temperatura podłoża)**

rodzaj masy	-15°C/-10°C	-9°C/-5°C	-5(-4)°C/0°C	0°C/5°C	5(6)°C/10°C	10(11)°C/20°C	20°C/30°C	30°C/40°C	zakres temperatur montażu wg aprobaty
FIS VW			3 h	90 min	45 min	30 min			-5°C/20°C
FIS V			24h	3h	90 min	60 min	45 min	35 min	-5°C/40°C
FIS VS				6 h	3h	2h	60 min	30 min	0°C/40°C
FIS SB	36h	24h	8h	4h	120 min	60 min	45 min	30 min	-15°C/40°C
FIS EM					40h	18h	10h	5h	5°C/40°C
FIS VT			24h	3h	90 min	60 min	45 min	35 min	-5°C/40°C



[www.fischercentrum.pl](http://www.fischercentrum.pl)

[biuro@fischercentrum.pl](mailto:biuro@fischercentrum.pl)

[618107944](tel:618107944)